

Испытательная лаборатория ООО «БИЗНЕС ХЭЛП»

Юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-я Рошинская, д. 4, этаж 2, пом. I, комн. 6

Фактический адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-я Рошинская, д. 4, этаж 2, пом. I, комн. 6

Телефон +7 (495) 920-61-67 E-mail info@biznes-help.org

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB87 от 21.10.2011 г. до 21.10.2016 г.

«Утверждаю»

Руководитель

И.Л.ООО «БИЗНЕС ХЭЛП»

О.И. Бердар

«25» февраля 2014 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3-ИН-02/14 от «25» февраля 2014 г.

**Арматура стеклопластиковая композитная,
торговой марки «ВЗКМ», диаметром 8 мм**

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции.
Частичная или полная перепечатка или копирование данного протокола
без разрешения ИЛ запрещается

Москва

2014

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Наименование и сведения о продукции: | Арматура стеклопластиковая композитная, торговой марки «ВЗКМ», арт. АСК-8 |
| 2. | Изготовитель: | ООО «АРМАЛАЙН» |
| | Адрес изготовителя: | 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 46п, оф. 27 |
| 3. | Заявитель: | ООО «АРМАЛАЙН» |
| | Адрес заявителя: | 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 46п, оф. 27 |
| 4. | Даты проведения испытаний: | 10.01.2014 – 24.02.2014 г. |
| 5. | Цель испытаний: | для сертификации |
| 6. | Требования: | ГОСТ 31938-2012 |
| 7. | Условия проведения испытаний: | Параметры окружающей среды:
- температура воздуха от $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- относительная влажность 75 %;
- атмосферное давление от 740 мм. рт. ст. |
| 8. | Результаты испытаний: | стр. 3 |

Протокол № 3-ИН-02/14 от 25.02.2014

Наименование Характеристики по ГОСТ 31938-2012	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4
Предел прочности при растяжении	ГОСТ 31938-2012	Не менее 800 МПа	1009,7 МПа
Модуль упругости при растяжении		Не менее 50 ГПа	51,4 ГПа
Предел прочности при сжатии		Не менее 500 МПа	557,8 МПа
Предел прочности при поперечном срезе		Не менее 150 МПа	159,2 МПа
Предел прочности сцепления с бетоном		Не менее 12 МПа	14,0 МПа
Снижение предела прочности при растяжении после выдержки в щелочной среде		Не более 25%	14,8%
Предел прочности сцепления с бетоном после выдержки в щелочной среде		Не менее 10 МПа	11,2 МПа
Предельная температура эксплуатации		Не менее 60 С	60 С
Показатели внешнего вида	Наименование дефекта	Норма ограничения	Не обнаружено
	Сколы	не допускаются	Не обнаружено
	Расслаивание	не допускаются	Не обнаружено
	Раковины	не допускаются	Не обнаружено
	Задиры с порывом навивки	не допускаются	Не обнаружено
Маркировка	Вмятины от механического воздействия с повреждением волокон	не допускаются	Не обнаружено
	Маркировка АКП должна содержать следующие данные: - наименование; - наименование страны-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя; - юридический адрес изготовителя; - товарный знак (товарная марка) предприятия-изготовителя; - основные потребительские свойства и/или характеристики; - информацию о сертификации; - номер партии и дату изготовления; - состав (комплектность); - условное обозначение; - количество в упаковочной единице; - общая длина в упаковочной единице; - штамп контролера ОТК и подпись упаковщика; - обозначение стандарта и/или технических условий, по которым изготавливается и идентифицируется; - штриховой код; - транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».		Все необходимые данные представлены в полном объеме

Заключение: По результатам сертификационных испытаний Арматура стеклопластиковая композитная, торговой марки «ВЗКМ», арт. АСК-8, производитель ООО «АРМАЛАЙН», Адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 46п, оф. 27, соответствует требованиям ГОСТ 31938-2012